

Haftdispersion

Okamul HD 11

- bis 1 : 3 verdünnbar
- gute Haftvermittlung
- auf Fußbodenheizung geeignet
- für den Innenbereich
- für säugfähige Untergründe
- lösemittelfrei
- schnell trocknend



Produktbeschreibung

Lösemittelfreie Kunststoffdispersion zur Herstellung einer Haftbrücke und zum Porenschließen vor Spachtel- und Planierarbeiten auf saugfähigen Untergründen wie Zement-, Calciumsulfat- und Trockenestrichen sowie Betondecken.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss nach VOB Teil C, DIN 18 365 sowie dem Stand der Technik geprüft und verlegereif sein. Untergünde gemäß Merkblatt BEB bzw. TKB-8 vorbehandeln.

Verarbeitung

Okamul HD 11 gleichmäßig mit Lammfellrolle auf den Untergrund auftragen. Pfützen und dicke Schichtbildung vermeiden. Zum Porenschließen und auf Rohbetondecken **Okamul HD 11** im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen. Beim Einsatz auf Estrichen und anderen saugfähigen Untergründen im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnen.

Technische Eigenschaften

Farbe	rosa
Anwendungsgebiet	innen
Mindestbodentemperatur	+17°C
Trocknungszeit*	ca. 1-3 Stunden auf Calciumsulfatestrich mind. 24 Stunden wenn mit Servoalpha AF 1000 gespachtelt wird nach Begehbarkeit
Fußbodenheizung	geeignet
Kennzeichnung nach GefStoffV	kennzeichnungsfrei
GISCODE	D 1 nach TRGS 610
Lagerung	frostfrei lagern, ca. 12 Monate lagerfähig
*	Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.

Verbrauch

ca. 50-150 g/m²

Werkzeug

Schieber, Besen, Bürste oder Lammfellrolle.

Reinigung

Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen.

Verpackung/Palettierung

Verpackung	Artikelnummer
22 x 25 kg Kunststoffkanister	40009
60 x 10 kg Kunststoffkanister	40008

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen

Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 13.11.09 lo

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: 0711 93134-0
Telefax: 0711 93134-140
www.kiesel.com

Niederlassung:
D-39590 Tangermünde
Telefon: 03 93 22 95-0
Geschäftsführung:
Wolfgang Kiesel
Dr. Matthias Hirsch

Persönlich haft. Gesellschafterin:
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Amtsgericht Stuttgart HRB 210484
Sitz der Gesellschaft:
73730 Esslingen
Amtsgericht Stuttgart HRA 210806

